

Allgemeine Hinweise

Obolith Steine nach Maß

Sonderanfertigungen, z.B. Rundungen, Winkel, mehrteilige Podeste, Treppenanlagen, Pfeiler sowie besondere Mauern und Verblendungen fertigen wir nach Schablone oder Zeichnung. Bei Schablonen und Zeichnungen sind folgende Angaben wichtig:

- Name und Anschrift
- Telefonnummer für Rückfragen
- Draufsicht und Bossierung vermerken
- Farbe, Winkel oder Radius
- vollständige Maßangaben
- mit Fuge oder ohne
- bei Abdeckplatten den Überstand berücksichtigen

Obolith Steinmuster Produktinformationen

Wir bemühen uns um die Darstellung möglichst realitätsnaher Produktbilder und Gestaltungsmöglichkeiten, jedoch sind druck- und aufnahmenbedingte Abweichungen zum Original nicht immer vermeidbar.

Technische Änderungen und Farbabweichungen zum Original sind vorbehalten.

Obolith Steinmuster sind beim Baustoff-Fachhandel in der Regel vorhanden oder können Ihnen auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden. Gerne nennen wir Ihnen Obolith Musterausstellungen oder Referenzobjekte.

Obolith Qualität

Obolith Erzeugnisse bestehen aus Natur-Rohstoffen und hochwertigen Zuschlägen. Hohe Qualitätsmaßstäbe, strenge Qualitätskontrolle und kontinuierliche Produktionsabläufe gewährleisten die besondere Qualität unserer Produkte. Jahrzehntelange Erfahrung und ein großer Anteil handwerklicher Arbeit begleiten unsere Steinprodukte, die ausschließlich in Deutschland hergestellt werden. Unsere Produktion ist güteüberwacht und unterliegt der ständigen Eigen- und Fremdüberwachung nach EU Norm.

Obolith Lieferservice

Obolith Produkte bekommen Sie nicht nur in vollen Paketen, auch Einzelsteine sind wunschgemäß lieferbar. Der Großteil unserer Produkte ist in der Endfertigung Handarbeit und wird speziell für Sie hergestellt, trotzdem ist unser flächendeckender Lieferservice für Sie so schnell wie möglich. Eine große Lagerhaltung bietet nicht nur den Vorteil kurzer Lieferzeiten, sondern sichert auch den hohen Qualitäts-Standard ausreichend gehärteter Ware.

Obolith Steinfarben

Der wichtigste Rohstoff unserer Erzeugnisse wird aus eigenen Steinbrüchen gewonnen. Natürliche Farbschwankungen können aufgrund des Natursteinmaterials oder bei Produktgruppen unterschiedlicher Herstellungsverfahren möglich sein. Bei der Verarbeitung sind immer Steine aus mehreren Paketen wechselweise zu verarbeiten.

Obolith Steinbeschaffenheit

Oberfläche – In besonderen Fällen können oberflächliche Haarrisse auftreten, die im trockenen Zustand nicht erkennbar und erst während der Abtrocknungsphase (nach Nässe), zu sehen sind. Den Gebrauchswert mindern diese Risse nicht. Gelegentlich treten punktuelle bräunliche Verfärbungen in der Oberfläche auf, welche von unbedenklichen Bestandteilen organischen Ursprungs im Zuschlag stammen und nach einiger Zeit verwittern. Punktförmige Poren auf der Oberfläche von Platten (bei der Herstellung z.T. unvermeidbar) lassen keine Rückschlüsse auf mangelnde Festigkeit oder Frostbeständigkeit zu.

Kantenabplatzungen – Gartenplatten, die zu engfugig verlegt sind, oder deren Unterbau nicht ausreichend tragfähig ist, werden Kantenbeanspruchungen ausgesetzt, denen auch höchstwertige Betone nicht widerstehen können. Derart entstandene Kantenabplatzungen stellen keinen Mangel der Erzeugnisse, sondern einen Mangel des Unterbaus bzw. der Verlegeweise dar.

Herstellungsbedingte Abweichungen stellen keine Fehler dar, wenn sie sich innerhalb der DIN-Maßtoleranzen bewegen. Die allgemeinen Richtwerte und unsere Einbauempfehlungen sind bei Planung und Einbau entsprechend der örtlichen Begebenheiten zu berücksichtigen. Die örtlichen Bauvorschriften sind zu beachten. Alle Angaben im technischen Teil sind auf angemessene Weise geprüft worden. Es sind jedoch unverbindliche Aussagen, für die wir keine Haftung übernehmen.

Obolith Natursteinmaterial aus Steinbrüchen

Obolith Natursteinmaterialien als Ziersplitt, Grobschotter oder Gabionen-Füllmaterial ist ein natürlich gewachsener Rohstoff, der in Steinbrüchen durch Abbau gewonnen und anschließend aufbereitet wird. Auch bei sorgfältiger Prüfung und Qualitätskontrolle der Steingewinnung kann bei diesem Naturprodukt nicht ausgeschlossen werden, dass Einzelsteine in geringer Menge (bis 5%) im Schüttgut auftreten, welche eine nicht ausreichende Festigkeit besitzen und sich nachträglich durch die Bewitterung zersetzen. Dieses ist in Bezug auf die Gesamtmenge, auch als Gabionen-Füllmaterial, unbedenklich. Durch natürliche, mineralische Ablagerungen im Steinvorkommen können auch vereinzelt farbliche Abweichungen auftreten, welche keinen Qualitätsmangel darstellen. Die Körnung ergibt sich aus der sog. Sieblinie. Einzelne Steine können vom angegebenen Maß abweichen.

Obolith Info zu Ausblühungen

Gelegentlich können Ausblühungen an Steinen vorkommen. Sie sind nach heutigem Stand der Technik, auch bei sorgfältiger Herstellung, grundsätzlich nicht vermeidbar und beeinflussen die Qualität des Produktes nicht. Ausblühungen bestehen aus Kalk, der beim Abbinden des Zements als Calciumhydroxid entsteht und an der Oberfläche des Steines mit der Kohlensäure der Luft lösliches Calciumcarbonat bildet. Natürliche Witterungsbedingungen und mechanische Beanspruchungen lassen die Ausblühungen wieder verschwinden. Um Ausblühungen zu vermeiden, sollten bautechnische Vorkehrungen zur Verhinderung von Staunässe getroffen werden. Eine allgemeine Empfehlung zur Vermauerung unserer Obolith-Erzeugnisse, auch zur Vermeidung eventueller Ausblühung, finden Sie in unseren Einbauempfehlungen. Ausblühungen stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Obolith Beratungsservice

Für Ihre Fragen oder eine persönliche Beratung steht Ihnen unser Obolith Team oder unser zuständiger Außendienst gerne zur Verfügung: info@obolith.de oder (+49) 05733 / 9630-0